



QUICK CEMENT

Uppdaterad: 28.12.2022

SE



1 / 2



QUICK CEMENT - SNABBCEMENT

Förpackningsstorlek	1 kg, 6 kg
Färg	Betongrå efter torkning
Egenskaper	Mycket finkornig, snabbhärdande snabbcement för inom- och utomhusbruk. Lämplig för snabba, säkra och starka fästning.
TEKNISKA DATA	
Lägsta driftstemperatur	Underlag +5°C
Kornstorlek	Max 40 µm (mikrometer)
Lämplig för	Inom- och utomhusbruk
Rekommenderat lagerdjup	En arbetsfas har 5-8 mm
Bearbetningstid	3 - 5 min
Skakbar	Efter 10 - 15 min
Brandteknisk klass	A1 – Obrännbart material (DIN 4102-1)
Andra standarder	DIN EN 197 DIN EN 459-1
Förvaring	Hållbarhet minst 24 månader, förvaras torrt. Förvara utom räckhåll för barn.



OBS!

Ej lämplig för keramiska fästen (t.ex. toalettstol, på grund av risk för sprickbildning).

Fortsätter på nästa sida...



QUICK CEMENT

Uppdaterad: 28.12.2022

EGENSKAPER

Snabbhårdnande snabbcement för inom- och utomhusbruk. Lämplig för snabba, säkra och starka fästen och för att reparera läckor. Vattentät, genomsläpplig för vattenånga. Väderbeständig och köldhärdig. Produktens funktionalitet kan inte garanteras under vinterförhållanden, under +5°C.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Speciellt för snabb montering av portar, staket, flaggstångsben, tvättställsstöd, grundplattor, brunnsringar, boilers, maskiner och olika rörsystem, samt för reparation av läckor m.m. i betong, murar eller rör. Även lämplig som utjämningsmassa och dekorativ användning. Bearbetningstiden är cirka 5 minuter, varefter produkten är klibbfri. En hög temperatur snabbar upp torkningsprocessen och en låg saktar ner den.

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING

Ytan som ska bearbetas ska vara torr och ren från damm, smuts, olja, fett och av vax. Alla gamla lager av färg bör ruggas upp eller tas bort.

Blanda snabbcementet i en ren behållare enligt följande: 1 DEL vatten och ca 3-3,5 DELAR pulver. Blanda inte andra ämnen med snabbcementet. Snabbcement är omedelbart färdigt att användas och härdar på mycket kort tid, så gör förberedelser innan du blandar bruket.

Tips

Om det bara är lite frostigt eller väldigt kallt ute kan du testa att blanda RK QUICK CEMENT snabbcement med varmt vatten för att använda produkten.