# QUICK CEMENT

Uppdaterad: 28.12.2022

SE



TEKNISK DATABLAD




| QUICK CEMENT - SNABBCEMENT | |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 1 kg, 6 kg |
| Färg | Betonggrå efter torkning |
| Egenskaper | Mycket finkornig, snabbhärdande snabbcement för inom- och utomhusbruk. Lämplig för snabba, säkra och starka fästning. |
| **TEKNISKA DATA** | |
| Lägsta driftstemperatur | Underlag +5°C |
| Kornstorlek | Max 40 µm (mikrometer) |
| Lämplig för | Inom- och utomhusbruk |
| Rekommenderat lagerdjup | En arbetsfas har 5-8 mm |
| Bearbetningstid | 3 - 5 min |
| Skakbar | Efter 10 - 15 min |
| Brandteknisk klass | A1 – Obrännbart material (DIN 4102-1) |
| Andra standarder | DIN EN 197<br>DIN EN 459-1 |
| Förvaring | Hållbarhet minst 24 månader, förvaras torrt.<br>Förvara utom räckhåll för barn. |

**OBS!**

**Ej lämplig för keramiska fästen (t.ex. toalettstol, på grund av risk för sprickbildning).**

**Fortsätter på nästa sida...**

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

# QUICK CEMENT

SE



TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 28.12.2022

## EGENSKAPER

Snabbhårdnande snabbcement för inom- och utomhusbruk. Lämplig för snabba, säkra och starka fästen och för att reparera läckor. Vattentät, genomsläpplig för vattenånga. Väderbeständig och köldhärdig. Produktens funktionalitet kan inte garanteras under vinterförhållanden, under +5°C.

## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Speciellt för snabb montering av portar, staket, flaggstångsben, tvättställsstöd, grundplattor, brunnsringar, boilers, maskiner och olika rörsystem, samt för reparation av läckor m.m. i betong, murar eller rör. Även lämplig som utjämningsmassa och dekorativ användning. Bearbetningstiden är cirka 5 minuter, varefter produkten är klibbfri. En hög temperatur snabbar upp torkningsprocessen och en låg saktar ner den.

# BRUKSANVISNING

## ANVÄNDNING

Ytan som ska bearbetas ska vara torr och ren från damm, smuts, olja, fett och av vax. Alla gamla lager av färg bör ruggas upp eller tas bort.

Blanda snabbcementet i en ren behållare enligt följande: 1 DEL vatten och ca 3-3,5 DELAR pulver. Blanda inte andra ämnen med snabbcementet. Snabbcement är omedelbart färdigt att användas och härdar på mycket kort tid, så gör förberedelser innan du blandar bruket.

### Tips

Om det bara är lite frostigt eller väldigt kallt ute kan du testa att blanda RK QUICK CEMENT snabbcement med varmt vatten för att använda produkten.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400