



QUICK CEMENT

Päivitetty: 06.03.2017



QUICK CEMENT

Pakkauskoot	1 kg, 6 kg
Väri	Harmaa
TEKNISET TIEDOT	
Alinkäyttölämpötila	Alusta +5°C
Työstöaika	3 - 5 min
Ravistettavissa	10 - 15 min kuluttua
Paloluokitus	A1 – Palamaton materiaali (DIN 4102-1)
Muut standardit	DIN EN 197 DIN EN 459-1
Varastointi	Säilyy vähintään 24kk, säilytettynä kuivassa tilassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa



HUOM!

Ei sovellu keraamisiin kiinnityksiin (esim. WC-istuim, koska halkeamisvaara).

OMINAISUUDET

Nopeasti kovettuva pikasementti sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu nopeisiin, varmoihin ja vahvoihin kiinnityksiin sekä vuotojen korjauksiin. Vedenpitävä, vesihöyryä läpäisevä – sään- ja pakkasen kestävä.

KÄYTTÖALUE

Erityisesti porttien, aitojen, lipputangonjalan, lavuaarien kannattimien, anturoiden, kaivonrenkaiden, kattiloiden, koneiden ja erilaisten putkistojen nopeaan asennukseen sekä vuotojen ym. korjauksiin betonissa, muurissa tai putkissa. Soveltuu myös tasoitteeksi sekä somistuskäyttöön. Työstöaika noin 5 minuuttia, jonka jälkeen kosketuskuiva. Korkea lämpötila nopeuttaa kuivumisprosessia, matala hidastaa.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



QUICK CEMENT

Päivitetty: 06.03.2017

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ:

Työstettävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja vahasta. Mahdolliset vanhat maalikerrokset on syytä karhentaa tai poistaa.

Sekoita pikasementti puhtaaseen astiaan seuraavasti; 1 OSA vettä ja n. 3-3,5 OSAA pulveria. Älä sekoita muita aineita pikasementtiin. Pikasementti on heti valmista ja kovettuu erittäin lyhyessä ajassa, joten tee esivalmistelut ennen laastin sekoittamista.

Vinkki:

Mikäli ulkona on vain hieman pakkasta tai hyvin kylmää, voit kokeilla sekoittaa RK QUICK CEMENT Pika-sementin lämpimään veteen käyttäaksesi tuotetta.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS