QUICK CEMENT - PIKASEMENTTI

Päivitetty: 28.12.2022

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE



QUICK CEMENT - PIKASEMENTTI	
Pakkauskoot	1 kg, 6 kg
Väri	Kuivuttuaan betonin Harmaa
Kuvaus	Erittäin hienojakoinen, nopeasti kovettuva pikasementti sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu nopeisiin, varmoihin ja vahvoihin kiinnityksiin.
TEKNISET TIEDOT	
Alinkäyttölämpötila	Alusta +5°C
Raekoko	max 40 µm (mikrometriä)
Soveltuu	Sisä-ja ulkokäyttöön
Suositeltu kerrossyvyys	Yhdessä työvaiheessa on 5-8 mm
Käyttöaika	3 - 5 min
Ravistettavissa	10 - 15 min kuluttua
Paloluokitus	A1 – Palamaton materiaali (DIN 4102-1)
Muut standardit	DIN EN 197 DIN EN 459-1
Varastointi	Säilyy vähintään 24kk, säilytettynä kuivassa tilassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa

HUOM!

Ei sovellu keraamisiin kiinnityksiin (esim. WC-istuin, koska halkeamisvaara).

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

QUICK CEMENT - PIKASEMENTTI

Päivitetty: 28.12.2022

OMINAISUUDET

Nopeasti kovettuva pikasementti sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu nopeisiin, varmoihin ja vahvoihin kiinnityksiin sekä vuotojen korjauksiin. Vedenpitävä, vesihöyryä läpäisevä – sään- ja pakkasen kestävä. Tuotteen toimivuutta ei voida kuitenkaan taata talviolosuhteissa, alle +5°C asteessa.

KÄYTTÖALUE

Erityisesti porttien, aitojen, lipputangonjalan, lavuaarien kannattimien, anturoiden, kaivonrenkaiden, kattiloiden, koneiden ja erilaisten putkistojen nopeaan asennukseen sekä vuotojen ym. korjauksiin betonissa, muurissa tai putkissa. Soveltuu myös tasoitteeksi sekä somistuskäyttöön. Käyttöaika vain n. 5 minuuttia., jonka jälkeen kosketuskuiva. Korkea lämpötila nopeuttaa kuivumisprosessia, matala hidastaa.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

Työstettävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja vahasta. Mahdolliset vanhat maalikerrokset on syytä karhentaa tai poistaa.

Sekoita pikasementti puhtaaseen astiaan seuraavasti; 1 OSA vettä ja n. 3-3,5 OSAA pulveria. Älä sekoita muita aineita pikasementtiin. Pikasementti on heti valmista ja kovettuu erittäin lyhyessä ajassa, joten tee esivalmistelut ennen laastin sekoittamista.

Vinkki

Mikäli ulkona on vain hieman pakkasta tai hyvin kylmää, voit kokeilla sekoittaa RK QUICK CEMENT Pikasementin lämpimään veteen käyttääksesi tuotetta.

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND
info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400