



PAKKASENKESTÄVYYS
Hyvä

AVOIN AIKA
2 min

PERUSRAAKA-AINEET
Polyuretaani

KULUTUS
250-400 ml/m²

**TYÖSKENTELY
LÄMPÖTILA**
Min. +5 °C

PURISTUSPAINE
min. 5 kg/cm²

SÄILYTYS
Viileässä ja kuivassa paikassa säilytettyinä liima säilyy avaamattomassa pakkauksessa n. 12 kuukautta.

Huom. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TUOTEKOKO
310 ml

OMINAISUUDET

Läpikuultava, korkealaatuinen, 1-komponenttinen polyuretaanipikapuuliima sisä- ja ulkokäyttöön. Hyytelömäinen, 100 % merivedenkestävä, 5 minuutissa kovettuva, erittäin vahva, täyttävä, hapon ja kemikaalien kestävä. Kovettuu kosteuden vaikutuksesta.

Kovettuu 5 minuutissa, hyvin korkealaatuinen, erittäin vahva, läpikuultava, hyytelömäinen, (meri-) vedenkestävyys EN 204 D4 / DIN 68602 B4 mukainen, sisä- ja ulkokäyttöön, säänkestävä, täyttävä, hapon ja kemikaalien kestävä, voidaan maalata, kylmän ja lämmönkestävyys -30 °C - +100 °C.

KÄYTTÖALUE

Liimaa useimmat puutyypit (kovat, pehmeät, eksoottiset, maalattu puu), formican, polystyreenivaahdon, PU-vaahdon ja lasivillan huokoisille pinnoille. Kiinnittyy myös metalliin, kiveen, betoniin, tiileen, muuriin ja moniin muoveihin. Esim. puuliitokset ja rakenteet, ikkunan- ja ovenkarmit, ovet, veneenrakennus, kalusteet, portaat ja tikkaat. Ei sovellu polyetyleenille, polypropyleenille, teflonille eikä nailonille. Hyytelömäisyytensä ansiosta ihanteellinen pystysuoriin saumoihin.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely:

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Toisen liimattavista pinnoista on oltava huokoinen. Karhenna tiiviit pinnat. Parhaan liimauslujuuden saavuttamiseksi ja kovettumisen edistämiseksi, kostuta toinen pinnoista kostealla liinalla, älä kastele liikaa.

ASENNUS

Leikkaa patruunan pää auki kierteisiin asti. Puhkaise aukaistun pään kalvo. Aseta muovisuutin paikalleen ja leikkaa sen pää vinosti (aukon läpimitan on oltava vähintään 5 mm). Levitä liima massapuristimella. On suositeltavaa käyttää käsineitä. Levitä liimaa tasaisesti toiselle liimauspinnosta. Suuremmille pinnoille voidaan tarvittaessa levittää liimaa koko alalle hienohampaisella lastalla. Liitä osat yhteen 2 minuutin kuluessa. Purista yhteen 30 minuutin ajan (kosketuksenkestävä 5 minuutin päästä 20 °C:n lämpötilassa). Täysin kovettunut 30 minuutin kuluttua. Työstölämpötilan on oltava +5 °C - +30 °C. Puun kosteuspuiteisuus saa olla korkeintaan 30 %. Poista tahrat heti asetonilla tai vastaavalla. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja varastoi viileässä paikassa suojattuna pakkaselta.