TEXTILE

PESUKONEEN KESTÄVÄ LIIMA TEKSTIILEJÄ VARTEN



TUOTTEEN KUVAUS
Tekstiililiima.

KÄYTTÖALUE
Liimaa tekstiiliä, juuttia, huopaa ja kookoskuitua. Soveltuu kordi- ja farkkuhousujen ja farkkujen saumaamiseen, vaatteiden ja sisustusmateriaalien (esim. jakut, housut, teltat, lepotuolit ja tuulensuojat) reikien ja repeämien korjaamiseen, huopakuvioiden kiinnittämiseen, juoksumattojen, mattojen ja mattojen reunustamiseen sekä tekstiilien kiinnittämiseen puuhun, puulevyyn, lastulevyyn, kovalevyyn ja pehmeään levyyn.
Ei sovellu vaalealle PVC:lle, jossa on tekstiilipohja (esim. valkoinen keinonahka, Vistram®, Suwide®).

OMINAISUUDET
- Kestää pesua, kuivapesua ja silitystä - Korkea, välitön liimauskyky - Elastinen liimasauma - Ei sisällä liuottimia.

VALMISTE
Työolosuhteet: Ei saa käyttää alle +10 °C:n lämpötiloissa.
Pintavaatimukset: Liimattavien materiaalien on oltava puhtaita ja kuivia.
Työkalut: Lasta tai pieni sivellin.

LEVITYS
Käyttöohjeet:
Levitä liimaa ohuesti ja tasaisesti molemmille puolille. Anna levätä hetki ja yhdistä osat. Napauta hyvin. Liimattuja materiaaleja ei tarvitse puristaa tai puristaa. Jotkin maalit ja tekstiilimaalit voivat sisältää aineita, jotka nopeuttavat liiman vanhenemista, jolloin liimasta tulee tahmeaa. Yritä välttää liimattujen materiaalien altistamista auringonvalolle. Estä liiman tunkeutuminen ohuisiin materiaaleihin levittämällä sitä hyvin ohuesti ja tasaisesti.
Tahrat/jäämät: Liimatahroja on vaikea poistaa. Poista tuoreet tahrat välittömästi ja vain vedellä. Liuota kuivat tahrat ohenteeseen ja pyyhi puhtaaksi.

TEKNISET ERITELMÄT

Liimaustekniikka:	1-Sided application
Kemiallinen pohja:	Luonnonkumilateksi
Kemikaalien kestävyys:	Pesuaineenkestävä
Konsistenssi:	Kermainen
Kuivumis-/kovettumisaika noin*:	24 tuntia
Lopullinen sidoslujuus:	24 tuntia
Suurin lämpötilan kestävyys:	90 °C
pH-arvo noin:	10
Kiintoaine noin:	60 %
Liuotinvapaa:	Kyllä
Viskositeetti:	Neste
Vedenkestävyys:	Erittäin hyvä

* Kovettumisaika voi vaihdella riippuen mm. pinnasta, käytetystä tuotemäärästä, kosteustasosta ja ympäristön lämpötilasta.

VARASTOINTIOLOSUHTEET
Vähintään 12 kuukautta valmistuksen jälkeen.
Rajoitettu säilyvyys avaamisen jälkeen.
Säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasettomassa paikassa.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.