



LIIMAT

MONTAGE KIT SUPERVAHVA

Päivitetty: 23.02.2018



MONTAGE KIT SUPERVAHVA

Tuotekoot	125g tuubi sekä 370g patruuna
Väri	Beige
Kuvaus	Asennusliima on hyttelömäinen neopreenikumi-, keinohartsi- ja liuotinainepohjainen yleisliima.
TEKNISET TIEDOT	
Olomuoto	Tahnamainen
Koostumus	Polykloropreenikumi
Lämmönkestävyys	-20°C...+100°C
Avoin aika	n. 5min
Työskentely lämpötila	+5°C...+35°C
Kosketuskuiva	n. 20 min.
Lopullinen kuivuminen	1 mm/vrk.
Tiheys	1220 kg/m ³
Kuiva-aineiden osuus	n. 65%
--	Seinä- ja muut paneelit: n. 5-8 m ² /kg materiaalien painavuudesta riippuen.
--	Rimat, lattialistat yms. n. 4-6 m ² /kg liimattuna pintana.
Työvälineiden puhdistus	Etyyliasetaatilla
Varastointi	--



HUOM!

Älä liimaa styroxia, polypropeenia tai polyesteriä.



KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

VAARA - Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



LIIMAT

MONTAGE KIT SUPERVAHVA

Päivitetty: 23.02.2018

Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen: Vesisumu, Alkoholeihin tehoton vaahto, Kuivakemikaalisammutin, Hiilidioksidi. Säilytä säiliö(t) noudattaen kansallisia määräyksiä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu puun, paneelien, kaakeleiden, ikkunoiden ja sisustuslevyjen sekä monien muiden esineiden (esim. jakorasiat, nimikilvet, kynnykset yms.) ja materiaalien kiinnittämiseen imukykyisille ja ei-imukykyisille pinnoille. Yksipuolinen liimanlevitys. Erinomainen täyttävyyys ja soveltuu epätasaisille pinnoille. Pakkas-, veden- ja kemikaalienkestävyys on hyvä. Ei sovellu polystyreenivaahdon liimaamiseen.

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Pohjan on oltava puhdas, kuiva ja täysin pölytön. Tarvittaessa poistetaan rasva kovilta pinnoilta (metalli, polyesteri). Pölyävät betoni- ja kipsipinnat sekä kuitulevylaatat esikäsitellään hyvin laimennetulla Bison Tix Kontaktiliimalla. Työvälineinä käytetään massapuristinta, pakkeliastaa tai muuta tasoitinta. Työvälineet puhdistetaan etyyliasetaatilla.

ASENNUS

Liima laitetaan täplinä n. 20-40 cm:n päähän toisistaan. Myös levyn kulmiin ja listojen päihin laitetaan aina liimatippa. Seinäpaneelit ja materiaalit, jotka joutuvat jännityksen kohteeksi liimataan siten, että ne painetaan ensin liimaa vasten ja otetaan sitten irti. Liiman annetaan kuivua n. 5 minuuttia, jonka jälkeen kiinnitettävä materiaali kiinnitetään uudelleen paikalleen esim. kumivasaraa apuna käyttäen. Pinta tuetaan tai puristetaan kuivumisen ajaksi. Tuoreet liimatahrat poistetaan kontaktiliiman ohenteella. Kuivuneet tahrat poistetaan materiaalin mukaan joko kontaktiliiman ohenteella tai maalinpoistoaineella.

HUOM

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS