



LIIMAT

TIX -KONTAKTILIIMA

Päivitetty: 23.02.2018

F

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



TIX -KONTAKTILIIMA

| | |
|-----------|---|
| Tuotekoot | 50, 250 ja 750 ml sekä 2,5 l |
| Väri | Keltainen |
| Kuvaus | Hyytelömäinen polykloropreenikumi-, keinohartsi ja liuotainainepohjainen kontaktiliima. |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------|---|
| Olomuoto | Hyytelömäinen, ei valu |
| Koostumus | Polykloropreenikumi |
| Lämmönkestävyys | N. +70 °C, jos kestettävä yli +70 °C on käytettävä Bison Kit erikoisliimaa ja erillistä kovetetta |
| Kylmänkestävyys | Erittäin hyvä |
| Työskentely lämpötila | min. +10°C |
| Viskositeetti | n. 30 - 50 Pa.s (+20 °C). |
| Riittoisuus | 1 litra / 2 - 2,5 m ² . |
| Kuivumisaika | 10 - 25 minuuttia. |
| Tiheys | 850 kg/m ³ |
| Kuiva-aineiden osuus | n. 55% |
| Työvälineiden puhdistus | Kontaktiliiman ohenteella |
| Varastointi | -- |



HUOM!

Tuotetta ei pidä ohentaa



KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteilä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen: Vesisumu, Alkoholeihin tehoton vaahto, Kuivakemikaalisammutin, Hiilidioksidi. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä säiliö(t) noudattaen kansallisia määräyksiä. Sisältää Kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



LIIMAT

TIX -KONTAKTILIIMA

Päivitetty: 23.02.2018

KÄYTTÖALUE

Kovamuovisten levyjen (Formica, Perstorp), levyjen, korkki-levyjen, ovilevyjen, vanerin, kumin, vaahtokumin, nahan, linoleumin, huovan, tekstilien, kartongin kiinnittämiseen toisiinsa ja puulle, lastulevyille, betonille muuriin ja metalliin. Ei sovellu polystyreenivaahdon kiinnittämiseen.

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat rasvattomat ja pölyttömät.

TYÖVÄLINEET

Hienohampainen lasta. Työvälineet ja liimatahrat puhdistetaan kontaktiliiman ohenteella.

ASENNUS

Liima levitetään tasaisesti kummallekin liimauspinnalle hienohampaisella lastalla. Lastaa pidetään pystyasennossa, jolloin liimaa saadaan sopiva määrä pinnalle. Liima levitetään mieluiten toiselle pinnalle vasemmalta oikealle ja toiselle ylhäältä alaspäin. Huolehdi siitä, että liimattavan materiaalin ja liiman lämpötila on korkeampi kuin ympäröivän ilman lämpötila, jos ilman lämpötila on alhainen. Liima saa kuivua vähintään 10 minuuttia, mutta ei yli 25 minuuttia. Kun liimakerros tuntuu sormella painettaessa kuivalta, asetetaan liimattavat osat paikalleen ja kiinnitetään sitten napauttamalla tai puristamalla ne lujasti yhteen. Kun kiinnitetään pieniä pintoja, voidaan osien asentoa korjata hiukan, jos ne on asetettu paikalleen kevyesti. Sen jälkeen ne naputellaan lujasti paikalleen.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS