SPRAY ADHESIVE

AROMAATTIVAPAA, UNIVERSAALI, NESTEMÄINEN SPRAY-LIIMA



TUOTTEEN KUVAUS

Spray Adhesive on kontaktiliima suurten pintojen liimaamiseen. Liimaukset vaihtoehtoisesti pysyviä tai irrotettavia. Soveltuu erilaisten materiaalien liimaamiseen, sopii myös Styrofoam®:lle. Tasainen suihkukuvio - tehokas liiman levitys. Tukkeutumaton suihkuventtiili.

KÄYTTÖALUE

Paperin, pahvin, kollaasien, metallikalvojen, nahan, huovan, monien muovien, tekstiilien, styroksin® jne. liimaamiseen itseensä ja moniin muihin materiaaleihin, kuten puuhun, keramiikkaan, lasiin jne.
Ei sovellu PE:lle, PP:lle.

OMINAISUUDET

- Väliaikaiseen ja pysyvään kiinnitykseen - Helppokäyttöinen - Nopea ja vahva - Kosteudenkestävä

VALMISTE

Työolosuhteet: Älä käytä alle +10 °C:n lämpötiloissa.
Henkilökohtainen turvallisuus: Ruiskuliima sisältää haihtuvia, helposti syttyviä liuottimia. Tuotetta käytettäessä ja varastoitaessa on noudatettava asianmukaisia varotoimia. Kun tuotetta levitetään suuremmille pinnoille, on varmistettava työskentelyalueen hyvä ilmanvaihto.
Pintavaatimukset: Liimattavien alueiden on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia.

LEVITYS

Peittävyys: 5 m2/l, levitetään molemmille puolille
Käyttöohjeet:
Ravista tölkkiä ennen käyttöä. Varmista, että ruiskutussuuttimen ja pinnoitettavan materiaalin välinen etäisyys on 20-25 cm. Suihkuta liimaa hienosti ja tasaisesti. Liimat: 1. pysyvä: Levitä ohut, tasainen kerros molemmille pinnoille. Odota vähintään 10 min. ja paina sitten osat tiukasti yhteen. Liimautuu välittömästi - korjaaminen ei ole enää mahdollista! Mitä suurempi paine, sitä parempi liimaustulos. Paineen kesto ei ole oleellinen liimauksen lujuuden kannalta. 2. tilapäinen: Levitä ohut, tasainen kerros siihen osaan, jonka halutaan pysyvän irrotettavana, ja odota vähintään 20 min. Tämän jälkeen osa on itsekiinnittyvä ja se voidaan kiinnittää ja poistaa useita kertoja.
Tahrat/jäämät: Käytä tahrattujen osien ja laitteiden puhdistamiseen sekä tahrojen poistamiseen puhdistusbensiiniä (testaa fisrt). Kovettuneita liimatahroja on vaikea poistaa.
Neuvoja: Kun olet ruiskuttanut, pidä tölkkiä ylösalaisin ja paina aerosolia, kunnes ulos tulee vain ponnekaasua eikä enää liimaa. Tämä estää aerosolia tukkeutumasta.
Huomioon otettavat seikat: Paineistettu säiliö. Suojattava auringonvalolta eikä saa altistaa yli 50 °C:n lämpötiloille. Ei saa lävistää tai polttaa käytön jälkeenkään. Heitä pois vasta, kun se on täysin tyhjä. Älä hengitä höyryjä. Älä suihkuta paljaaseen liekkiin tai hehkuvaan materiaaliin. Pidä etäällä syttymislähteistä - Älä tupakoi. Ilman riittävää ilmanvaihtoa räjähdysvaarallisten seosten kertyminen mahdollista. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TEKNISET ERITELMÄT

Kemiallinen pohja:	Styreenibutadieenikumi (SBR)
Lopullinen sidoslujuus:	24 tuntia 20 °C:ssa
Käsittelyaika:	Liittyy välittömästi
Suurin lämpötilan kestävyys:	50 °C
Kiintoaine noin:	22 %

VARASTOINTIOLOSUHTEET

Säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasettomassa paikassa.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.