



LIIMAT

BISON Silicone Universal

Päivitetty: 13.06.2022



BISON Silicone Universal

Tuotekoko	60ml
Väri	Valkoinen
Kuvaus	Korkealaatuinen, pysyvästi elastinen vedenkestävä, etikkapohjainen silikonimassa.

TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen pohja	Silikoni elastomeeri
Lämpötilankesto	-50..+120 °C
Kosteudenkesto	Erittäin hyvä
100% moduuli	0.3 Mpa
Kemikaalien kesto	Erittäin hyvä
Kuivumisnopeus	2 Mm/24h
Tiheys	0.99 G/cm ³
Elastisuus	Erittäin elastinen
Murtovenymä	500 %
Täyttökkyky	Erittäin hyvä
Leimahduspiste	>55°C
Kovuusarvo (Shore A)	15
Homeenkesto	Erittäin hyvä
Päällemaalattavuus	Ei voi päällemaalata
Nahkoittuminen	15 Min.
UV-säteilyn kesto	Erittäin hyvä
Viskositeetti	Pastamainen
Vedenkesto	Erittäin hyvä
Säilyvyys	Vähintään 18 kk valmistuspäivästä. Rajoitettu säilyvyysaika avaamisen jälkeen.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

EF

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



LIIMAT

BISON Silicone Universal

Päivitetty: 13.06.2022

F

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

TEKNISET TIEDOT

VARASTOINTI	Säilytä kuivassa +5 °C..+25 °C asteessa.
-------------	--



HUOM!

- Silikoni kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta. Tuote ei kuiva jos tilassa ei ole kosteutta ilmassa.
- Sauman leveys pitäisi olla aina vähintään 6mm.
- Ei sovellu: bitumi, polyeteeni, polyeteeni, polypropeeni, PTFE ja akvaariot.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu saumojen ja halkeamien ja liitoskohtien tiivistämiseen kaikenlaisissa sovelluksissa. Soveltuu saniteetti- ja rakennusalan tiivistyksiin esimerkiksi taloissa, lasirakentamisessa, esittelykoteleissa, autoissa, veneessä ja asuntovaunuissa. Sopii myös kirkkaan lasin, näyttökoteloiden ja näytön kiinnittämiseen. Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin. Ei sovellu bitumi, polyeteeni, polyeteeni, polypropeeni, PTFE ja akvaariot.

VALMISTELU

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käytä vain +5...+40 asteessa.

PINTAVAATIMUKSET

Pintojen on oltava kuivia, puhtaita, pölyttömiä ja rasvattomia. Synteettiset (muovi) pinnat tulisi karhentaa ennen silikonin käyttöä.

ALUSTOJEN PINTAKÄSITTELY

Saat hyvän tuloksen peittämällä liitoksen reunat peiteteipillä. Vältä silikonin tartunta kolmeen pintaan; käytä tarvittaessa saumoissa PE-pohjanauhaa.

KÄYTTÖ

Menekki: 1 patruuna antaa noin 4m 10mm*10mm saumaa

KÄYTTÖOHJEET

Purista silikonin tasaisesti liitokseen ja viimeistele sauma saippuveteen kastetulla työkalulla 10 minuutin kuluessa. Poista levitetty peiteteippi heti viimeistelyn jälkeen. Silikoni nahkoittuu noin 15 minuutissa.

TAHRAT/JÄÄMÄT

Poista kuivumaton silikonin heti tärpätillä. Kuivattu ylimääräinen silikonin voidaan poistaa vain mekaanisesti.