MONTAGEKIT® EXTREME GRIP TAPE

KAKSIPUOLINEN KOKOONPANOTEIPPI, JOLLA ON ERITTÄIN KORKEA ALKUPERÄINEN SIDOSLUJUUS.



TUOTTEEN KUVAUS

Kaksipuolinen kokoonpanoteippi, jolla on erittäin korkea alkulujuus, sisä- ja ulkokäyttöön. Kiinnitys ilman nauloja tai ruuveja. Vahvistettu kangas. Helppo repiä.

KÄYTTÖALUE

Ihanteellinen esim. jalkalistojen, kirjelaatikoiden, rakennuslevyjen, laattojen, nimikilpien, talon numeroiden, savunilmaisimien, ripustuskoukkujen, sähkörasioiden ja lisävarusteiden nopeaan ja helppoon kokoamiseen. Soveltuu myös koristeellisiin koristeisiin ja koristeellisiin reunuksiin polyuretaani- ja polystyreenivaahdossa sekä sileillä että karheilla pinnoilla.

OMINAISUUDET

- Erittäin korkea alustava sidoslujuus: 120 kg/rulla - Erittäin korkea lopullinen sidoslujuus - Kangasvahvistettu - Helppo repiä - Sileille ja karheille pinnoille - Helppo levittää - Yleiskäyttöinen - Kestää lämpötiloja -10 °C - +75 °C - Kosteudenkestävä - Läpinäkyvää

VALMISTE

Työolosuhteet: Levitä alustalle, jonka lämpötila on suunnilleen sama kuin teipin ja ympäröivän alueen lämpötila. Optimaalisen tarttuvuuden saavuttamiseksi teippi on kiinnitettävä +15 °C:n ja +35 °C:n välisessä lämpötilassa. Käsiteltävä 40-70 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.
Pintavaatimukset: Molempien osien on oltava kuivia, puhtaita, pölyttömiä ja rasvattomia.

LEVITYS

Peittävyys: sileä pinta: 1,5 cm/kg, karheat pinnat: 8 cm/kg.
Käyttöohjeet:
1. Kiinnitä kohteeseen riittävästi teippiä (alustasta riippuen: 1,3 cm / 1 kg sileällä pinnalla, 2 cm / 250 g karkealla pinnalla).
2. Poista suojakalvo. Aseta esine suoraan oikeaan kohtaan ja paina lujasti vähintään 10 sekunnin ajan. Alustan liimauslujuus riippuu alustasta ja ympäristöolosuhteista.
Tahrat/jäämät: Poista teippijäämät lakkabensiinillä.

TEKNISET ERITELMÄT

Kantoaineen tyyppi:	Polyesteri kangas
Kemiallinen pohja:	Synteettinen kumi
Kemikaalien kestävyys:	Rajoitettu
Väri:	Transparent (yellowish)
Tartuntakyky:	>168h (3kg)
Alkuperäinen tarttuvuus:	Erittäin korkea
Vähimmäislämmönkestävyys	-10 °C
Suurin lämpötilan kestävyys:	75 °C
Kosteudenkestävyys:	Hyvä
Kuoriutumisen tarttuvuus:	SS 55 N/25mm
Vetolujuus (N/25 mm) n.:	80 N/25 mm
Paksuus (mm):	0.81 mm
UV-kestävyys:	Hyvä

VARASTOINTIOLOSUHTEET

Vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.