MONTAGEKIT® EXTREME GRIP TAPE

DUBBELSIDIG MONTERINGSTEJP MED EXTREMT HÖG INITIAL BINDNINGSSTYRKA.



PRODUKTBESKRIVNING

Dubbelsidig monteringstejp med extremt hög initial bindningsstyrka, för interna och externa tillämpningar. Fästning utan spik eller skruv. Förstärkt tyg. Lätt att riva.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Idealisk för snabb och enkel montering av t.ex. golvlister, brevlådor, byggplankor, kakelplattor, namnskyltar, husnummer, rökdetektorer, upphängningskrokar, elboxar och tillbehör. Även lämplig för dekorativa ornament och dekorativa kanter i polyuretan- och polystyrenskum på både släta och grova ytor.

EGENSKAPER

- Extremt hög initial vidhäftningsstyrka: 120 kg/rulle - Mycket hög slutlig vidhäftningsstyrka - Tygförstärkt - Lätt att riva - På släta och grova ytor - Lätt att applicera - Universellt användbart - Temperaturbeständigt mellan -10 °C och +75 °C - Fuktbeständigt - Transparent

BEREDNING

Arbetsförhållanden: Applicera på ett underlag som har ungefär samma temperatur som tejpen och det omgivande området. För optimal vidhäftning appliceras tejpen vid en temperatur mellan +15°C och +35°C. Ska bearbetas vid en relativ luftfuktighet på 40-70 %.
Ytkrav: Båda delarna måste vara torra, rena och fria från damm och fett.

ANVÄNDNING

Täckning: slät yta: 1,5 cm per kg, grova ytor: 8 cm per kg.
Bruksanvisning:
1. Applicera tillräckligt med tejp på föremålet (beroende på underlaget: 1,3 cm per 1 kg på släta ytor, 2 cm per 250 g på grova ytor). 2. Ta bort skyddsfolien. Placera föremålet direkt på rätt plats och tryck hårt i minst 10 sekunder. Den initiala bindningsstyrkan är beroende av underlaget och de omgivande förhållandena.
Fläckar/rester: Avlägsna tejprester med lacknafta.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Carrier type:	Polyester tyg
Kemisk bas:	Syntetiskt gummi
Kemikalieresistens:	Begränsad
Färg:	Transparent (yellowish)
Holding power:	>168h (3kg)
Initial vidhäftning:	Extremt hög
Minsta temperaturbeständighet:	-10 °C
Maximal temperaturbeständighet:	75 °C
Fuktresistens:	Bra
Skala vidhäftning:	SS 55 N/25mm
Dragstyrka (N/25 mm) approx.:	80 N/25 mm
Tjocklek (mm):	0.81 mm
UV-resistens:	Bra

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

Minst 24 månader efter tillverkningsdatum.

Våra råd bygger på omfattande forskning och praktisk erfarenhet. Med tanke på den stora variationen av material och de förhållanden under vilka våra produkter används tar vi dock inget ansvar för de resultat som uppnås och/eller eventuella skador som orsakas av användningen av produkten. Vår serviceavdelning står dock alltid till ditt förfogande för att ge dig råd om du behöver det.