



LIIMAT

SUPER GLUE ROCKET

Päivitetty: 01.09.2020



SUPER GLUE ROCKET

Tuotekoot	3g
Väri	Läpinäkyvä
Kuvaus	Hyvin nopeasti kuivuva liima, joka ko- vettuu ilmankosteuden vaikutuksesta. Sopii erilaisiin liimauskorjauksiin koti-, harrastus- ja ammattikäytössä.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Syanoakrylaatti
Lämmönkestävyys	-40°C ... +95°C
Kosteudenkestävyys	Hyvä
Kemikaalienkestävyys	Hyvä
Työskentely lämpötila	min. +10°C
Viskositeetti	0,02 - 0,06 Pa.s (+20 °C).
Kosketuskuiva	3sec - 3min. Riippuen materiaalista
Kuivumisaika	2-3h
Tiheys	1100kg/m3
Kuiva-aineiden osuus	100%
Leimahduspiste	+83°C
Varastointi	--



HUOM!

Ei sovi PE-, PP-muoville, silikoneille eikä PTFE:lle.

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET



VAROITUS - Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. JOS KEMIKAA-
LIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä säiliö(t) noudattaen kansallisia määräyksiä. Syanoakrylaattia. Vaara.
Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



LIIMAT

SUPER GLUE ROCKET

Päivitetty: 01.09.2020

TURVALLISUUS

Sisältää syanoakrylaattihapooesteriä. Vaara. Liimaa ihon ja silmäluomet hetkessä. Voi aiheuttaa pysyviä silmävaurioita. Lue ohjeet huolellisesti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Liimaa ei saa päästää iholle, silmiin tai suuhun. Liimaa ihon heti. Liiman jouduttua iholle, poista se varovasti asetonilla. Jos liimaa joutuu sormien väliin, yritä erottaa ne toisistaan pyörittämällä kynää niiden välissä. Älä käytä liuotainaineita liiman poistamiseen silmistä tai avohaavoista. Liiman jouduttua silmiin, pidä silmäluomet auki, huuhtelee vedellä ja mene lääkäriin.

KÄYTTÖALUE

Metallin, kumin, posliinin, puun, nahan, korujen ja monien muovien liimaukseen. Ei sovi PE-, PP-muoville, silikoneille eikä PTFE:lle.

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, rasvattomat, ruosteettomat ja pölyttömät. Tarvittaessa rasva poistetaan asetonilla tai vastaavalla. Happoihin reagoivat pinnat (kuten alumiini) esikäsitellään laimennetulla ammoniakilla, huuhdotaan vedellä ja kuivataan.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Kierrä musta tulppa lujasti laitteeseen niin pitkälle kuin se menee. Kierrä musta tulppa sen jälkeen taas irti.

ASENNUS

Levitä liimaa toiselle pinnalle ohut kerros painamalla kevyesti Rocket-tuubin siivekkeistä. Yhdistä osat ja paina niitä yhteen 10-16 sekuntin ajan. 2-5 minuutin kuluttua liitos kestää normaalin käytön.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS