BISON KIT® TRANSPARANT

ERITTÄIN VAHVA, KRISTALLINKIRKAS, UNIVERSAALI KONTAKTILIIMA.



TUOTTEEN KUVAUS

Erittäin vahva, kristallinkirkas, universaali kontaktiliima, joka perustuu polyuretaanikumiin, hartseihin ja liuottimiin.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu erinomaisesti monien läpinäkyvien materiaalien, kuten pleksilasin, perspexin ja polykarbonaatin liimaamiseen. Liimaa myös (synteettistä) nahkaa, vinyyliä, pehmeää PVC:tä, korkkia, kangasta, tekstiilejä ja monia jäykkiä ja pehmeitä synteettisiä materiaaleja, kuten PVC, ABS ja polystyreeni. Soveltuu hyvin esimerkiksi kenkien, laukkujen, lelujen, kirjankansien ja nimikilpien korjaamiseen sekä (harrastus)käsityön tekemiseen. Soveltuu erinomaisesti PVC-lammenvuorauksen liimaamiseen. Ei sovellu polystyreenivaahdolle (Tempex®), PE:lle, PP:lle, PTFE:lle ja vinyylille.

OMINAISUUDET

- Kristallinkirkas - Kiinnittyy välittömästi - Erittäin luja - Ei värjäydy - Soveltuu rasitetuille materiaaleille - Yleiskäyttöinen - Kosteuden- ja pakkasenkestävä - Helppokäyttöinen.

VALMISTE

Työolosuhteet: Käytä liimaa ja liimattavia osia vain huoneenlämmössä. Suhteellisen kosteuden on oltava alle 65 %. Näin vältetään kuplien muodostuminen lopputuotteeseen. Kun liima on kiinnitetty, säätö ei ole enää mahdollista. Testaa aina ensin (huomaamattomalla) pinnan osalla.
Pintavaatimukset: Pintojen on oltava kuivia, puhtaita, pölyttömiä, rasvattomia ja hyvin istuvia.
Alustava pintakäsittely: Puhdista ja rasvaa liimattavat pinnat optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.
Työkalut: Käytä kiinteää sivellintä tai hienohampaista (1 mm) liimanlevittintä suurten pintojen peittämiseen. Käytä telaa tai kumivasaraa materiaalien liittämiseen lujasti yhteen.

LEVITYS

Peittävyys: 2-2,5 m²/litra, levitetään molemmin puolin liimattavien materiaalien luonteesta riippuen.
Käyttöohjeet:
Ei saisi laimentaa.
Levitä liima ohuesti ja tasaisesti molemmille pinnoille käyttäen hienohampaista liimanlevittintä (1 mm) tai sivellintä. Anna molempien pintojen kuivua 10-25 minuuttia. Liitä osat yhteen heti, kun liima lakkaa jäntevöimästä. Säätäminen ei ole enää mahdollista. Vältä ilmakuplien muodostumista. Naputtele, rullaa tai paina materiaaleja lujasti.
Tahrat/jäämät: Poista märät liimajäämät välittömästi. Kuivunut ylimääräinen liima voidaan poistaa vain mekaanisesti tai maalinpoistoaineella (ennakkotesti).
Huomioon otettavat seikat: Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi sekä liiman että liimattavien osien on oltava huoneenlämpöisiä (ei missään nimessä alle +10 °C). Lopullinen liimauslujuus riippuu käytetystä paineesta. Paina sen vuoksi mahdollisimman voimakkaasti koko pinnalta. Jos huokoisten materiaalien välinen liimasauma joutuu pitkäaikaiseen kosketukseen veden kanssa, liima saattaa irrota märästä pinnasta.

TEKNISET ERITELMÄT

Kemiallinen pohja:	Polyuretaanikumi
Väri:	Läpinäkyvä
Vähimmäislämmönkestävyys	-15 °C
Suurin lämpötilan kestävyys:	70 °C
Kosteudenkestävyys:	Hyvä
Kiintoaine noin:	22 %
Viskositeetti:	Neste

VARASTOINTIOLOSUHTEET

Säilytä asianmukaisesti suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa. Säilyvyysaika on vähintään 24 kuukautta.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.