



# BISON KIT® TRANSPARENT

ERITTÄIN VAHVA, KRISTALLINKIRKAS, UNIVERSAALI KONTAKTILIIMA.



## TUOTTEEN KUVAUS

Erittäin vahva, kristallinkirkas, universaali kontaktiliima, joka perustuu polyuretaanikumiiin, hartseihin ja luottimiin.

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu erinomaisesti monien läpinäkyvien materiaalien, kuten pleksilasin, perspexin ja polykarbonaatin liimaamiseen. Liimaa myös (synteettistä) nahkaa, vinyyliä, pehmeää PVC:tä, korkkia, kangasta, tekstiilejä ja monia jäykkiä ja pehmeitä synteettisiä materiaaleja, kuten PVC, ABS ja polystyreeni. Soveltuu hyvin esimerkiksi kenkien, laukujen, lelujen, kirjankansien ja nimikilpien korjaamiseen sekä (harrastus)käsityön tekemiseen. Soveltuu erinomaisesti PVC-lammenvuorauksen liimaamiseen. Ei sovellu polystyreenivaahdolle (Tempex®), PE:lle, PP:lle, PTFE:lle ja vinyylille.

## OMINAISUUDET

- Kristallinkirkas - Kiinnittyy välittömästi - Erittäin luja - Ei värjäydy - Soveltuu rasitetuille materiaaleille - Yleiskäyttöinen - Kosteuden- ja pakkasenkestävä - Helppokäyttöinen.

## VALMISTE

**Työolosuhteet:** Käytä liimaa ja liimattavia osia vain huoneenlämmössä. Suhteellisen kosteuden on oltava alle 65 %. Näin vältetään kuplien muodostuminen lopputuotteeseen. Kun liima on kiinnitetty, säätö ei ole enää mahdollista. Testaa aina ensin (huomaamattomalla) pinnan osalla.

**Pintavaatimukset:** Pintojen on oltava kuivia, puhtaita, pölyttömiä, rasvattomia ja hyvin istuvia.

**Alustava pintakäsittely:** Puhdista ja rasvaa liimattavat pinnat optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

**Työkalut:** Käytä kiinteää sivellintä tai hienohampaista (1 mm) liimanlevittintä suurten pintojen peittämiseen. Käytä telaa tai kumivasaraa materiaalien liittämiseen lujasti yhteen.

## LEVITYS

**Peittävyys:** 2-2,5 m<sup>2</sup>/litra, levitetään molemmin puolin liimattavien materiaalien luonteesta riippuen.

## Käyttöohjeet:

Ei saisi laimentaa.

Levitä liima ohuesti ja tasaisesti molemmille pinnoille käyttäen hienohampaista liimanlevittintä (1 mm) tai sivellintä. Anna molempien pintojen kuivua 10-25 minuuttia. Liitä osat yhteen heti, kun liima lakkaa jäntevöimästä. Säätäminen ei ole enää mahdollista. Vältä ilmakuplien muodostumista. Naputtele, rullaa tai paina materiaaleja lujasti.

**Tahrat/jäämät:** Poista mörät liimajäämät välittömästi. Kuivunut ylimääräinen liima voidaan poistaa vain mekaanisesti tai maalinpoistoaineella (ennakkotesti).

**Huomioon otettavat seikat:** Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi sekä liiman että liimattavien osien on oltava huoneenlämpöisiä (ei missään nimessä alle +10 °C). Lopullinen liimauslujuus riippuu käytetystä paineesta. Paina sen vuoksi mahdollisimman voimakkaasti koko pinnalta. Jos huokoisten materiaalien välinen liimasauha joutuu pitkäaikaiseen kosketukseen veden kanssa, liima saattaa irrota märästä pinnasta.

## TEKNISET ERITELMÄT

Kemiallinen pohja:	Polyuretaanikumi
Väri:	Läpinäkyvä
Vähimmäislämpökestävyys:	-15 °C
Suurin lämpötilan kestävyys:	70 °C
Kosteudenkestävyys:	Hyvä
Kiintoaine noin:	22 %
Viskositeetti:	Neste

## VARASTOINTIOLosuhteet

Vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä.

Rikkoutunut pakkaus rajoittaa säilyvyyttä.

Säilytä asianmukaisesti suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa. Säilyvyysaika on vähintään 24 kuukautta.