MAX REPAIR POWER

TEHOKAS JA JOUSTAVA KORJAUSLIIMA PITKÄKESTOISIIN KORJAUSTULOKSIIN.



TUOTTEEN KUVAUS

MAX REPAIR POWER on tehokas ja joustava korjausliima, joka mahdollistaa pitkäkestoiset tulokset kaikenlaisissa korjauksissa huokoisissa ja huokosettomissa materiaaleissa. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu huokoisten ja huokoisten materiaalien, kuten puun, tekstiilien, nahan, korkin, metallin, lasin, muovin, kumin, keraamisten laattojen, kiven, sementin ja monien muiden materiaalien korjaamiseen. Soveltuu sisä- ja ulkotiloihin.
Ei sovellu polypropeenille (PP), polyeteenille (PE) ja PTFE:lle.

OMINAISUUDET

- Erittäin vahva - Erittäin joustava - Vedenkestävä - Aukkotäytteinen - Astianpesukoneessa pestävä - Kestää iskuja ja tärinää - Lämpötilan kestävä - UV-kestävä - Hapoton ja liuotinvapaa - Läpinäkyvä

VALMISTE

Työolosuhteet: Liimattavien materiaalien on oltava puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia.
Pintavaatimukset: Pinnan on oltava kuiva, puhdas ja pöly- ja rasvavapaa.
Alustava pintakäsittely: Pintojen on oltava puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia.

LEVITYS

Käyttöohjeet:
Voidaan levittää suoraan tuubista hienon annostelusuuttimen avulla.
Levitä liimaa toiselle puolelle. Paina osat toisiaan vasten. Säädöt voidaan tehdä 5 minuutissa. Suurin lopullinen liimauslujuus saavutetaan noin 24 tunnin kuluttua.
Tahrat/jäämät: Käytä bensiiniä märkien liimajäämien poistamiseen. Kuivat liimajäämät voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Neuvoja: Löysää juuttunut korkki kuuman hanan alla ja poista terävällä veitsellä putken korkkiin jähmettynyt liima. Anna käytön jälkeen hieman liimaa irrota putkesta, ennen kuin kierrät korkin kiinni.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.

MAX REPAIR POWER

TEHOKAS JA JOUSTAVA KORJAUSLIIMA PITKÄKESTOISIIN KORJAUSTULOKSIIN.

TEKNISET ERITELMÄT

Liimaustekniikka:	1-Sided application
Kemiallinen pohja:	SMP Polymeeri
Kemikaalien kestävyys:	Hyvä
Väri:	Läpinäkyvä
Kovettumisnopeus:	1 mm/24h
Tiheys noin:	1.1 g/cm³
Kimmoisuus:	Rajoitettu
Täyttökapasiteetti:	Erittäin hyvä
Lopullinen sidoslujuus:	800 N/cm²
Lopullinen sidoslujuus:	24 tuntia. Tämä voi vaihdella olosuhteiden, kuten materiaalien, lämpötilan ja kosteuden mukaan.
Kovuus (Shore A):	80
Alkuperäinen liimaus jälkeen:	10 minuuttia. Tämä voi vaihdella olosuhteiden, kuten materiaalien, lämpötilan ja kosteuden mukaan.
Vähimmäislämmönkestävyys	-40 °C
Suurin lämpötilan kestävyys:	120 °C
Kosteudenkestävyys:	Erittäin hyvä
Aukioloaika n.:	10-15 minuuttia
Maalattavuus:	Hyvä
Leikkauslujuus:	800 N/cm²
Skinover-aika:	5 minuuttia
Kiintoaine noin:	100 %
Liuotinvapaa:	Kyllä
UV-kestävyys:	Hyvä
Viskositeetti:	Tiksotrooppinen
Vedenkestävyys:	Erittäin hyvä

PAKKAUSKOOT

8 g, 20 g

VARASTOINTIOLOSUHTEET

Vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä.
Rajoitettu säilyvyys avaamisen jälkeen.
Säilytä tiiviisti suljetussa pakkauksessa kuivassa, viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.