# SUPER GLUE CONTROL

## ERITTÄIN NOPEA JA VAHVA NESTEMÄINEN SUPERLIIMA, JOSSA ON DIRECT-STOP-TEKNOLOGIA.




### TUOTTEEN KUVAUS

Erittäin nopea ja erittäin vahva nestemäinen superliima tuubissa Direct-Stop-tekniikalla. Varmistaa halutun liimamäärän helpon ja hallitun levityksen ilman tippumista. Valuu pienimpiinkin kulmiin ja saumoihin. Astianpesukoneen kestävä ja vedenkestävä.

### KÄYTTÖALUE

Ihanteellinen pienen alueen joukkovelkakirjalainoihin. Liimaa lähes kaikkia kiinteitä ja joustavia materiaaleja, kuten monia muoveja (kuten jäykkä PVC, ABS, PS, Plexiglas®, polykarbonaatti (Makrolon®) ja fenolihartsit (Bakelite®)), posliinia, keramiikkaa, nahkaa, metallia, puuta, korkkia, huopaa, kangasta (tarkista soveltuvuus ensin) ja kumia. Soveltuu vain osittain lasille (tietyn ajan kuluessa sidos haurastuu, jolloin se heikkenee).
Ei sovellu PE:lle, PP:lle, silikonihartseille, PTFE:lle, styroksille®, kankaille ja nahkavaatteille.

### OMINAISUUDET

- Erittäin nopea ja erittäin vahva - Putki Direct-Stop-tekniikalla - Helppo ja puhdas käyttää - Ei tipu, imukykyinen - Astianpesukoneen kestävä ja vedenkestävä.

### VALMISTE

**Työolosuhteet:** Älä käytä alle +10 °C:n lämpötiloissa. Liima reagoi parhaiten 50-70 %:n ilmankosteudessa.
**Pintavaatimukset:** Liimattavien pintojen on oltava puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia, ja niiden on sovittava tarkasti toisiinsa.
**Alustava pintakäsittely:** Kaikki pöly, öljy, rasva, vaha tai erottelukykyiset aineet on poistettava huolellisesti liimattavilta pinnoilta. Tämä onnistuu parhaiten hankaamalla osia useita kertoja sopivilla liuottimilla, kuten asetonilla (jos se sopii materiaalille - tarkista ensin!). Metallien ja metalliseosten kohdalla riittää yleensä pinnan karhentaminen hiomapaperilla tai hiomalla tai harjaamalla.

### LEVITYS

**Käyttöohjeet:**
1. Kalvon puhkaisemiseksi käännä koko korkki myötäpäivään tiukasti putken päälle. Älä paina putkea lävistyksen aikana. 2. Ruuvaa yläkorkki irti applikaattorin paljastamiseksi. Levitä ohut kerros liimaa toiselle puolelle (liika liima hidastaa kovettumista merkittävästi). Paina osat yhteen välittömästi. Käytön jälkeen: Puhdista suutin kuivalla nenäliinalla ja aseta korkki takaisin paikoilleen.
**Tahrat/jäämät:** Pyyhi ylimääräinen liima välittömästi kuivalla liinalla. Kovettumisen jälkeen liimajäämiä on hyvin vaikea poistaa. Asetoni liuottaa liiman, mutta hyvin hitaasti (tarkista ensin soveltuvuus).
**Neuvoja:** Kun liimausta tehdään alhaisessa ilmankosteudessa, kovettumisaikaa voidaan lyhentää hengittämällä lyhyesti yhden koottavan osan päälle. Parhaat liimaustulokset saavutetaan huoneenlämmössä.
**Huomioon otettavat seikat:** Sisältää syanoakrylaattia. Liimaa ihon ja silmäluomet toisiinsa sekunneissa. Jos tuote joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos liima joutuu iholle, liima voidaan liuottaa liottamalla sitä lämpimässä saippuavedessä. Levitä sen jälkeen ihovoidetta. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vältä höyryjen hengittämistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.

# SUPER GLUE CONTROL

## ERITTÄIN NOPEA JA VAHVA NESTEMÄINEN SUPERLIIMA, JOSSA ON DIRECT-STOP-TEKNOLOGIA.

### TEKNISET ERITELMÄT

| | |
|---|---|
| Kemiallinen pohja: | Etyylisyanokrylaatti |
| Väri: | Kristallinkirkas |
| Konsistenssi: | Neste |
| Tiheys noin: | 1,10 g/cm$^3$ |
| Lopullinen liimauslujuus (Alu): | 12 N/mm$^2$ |
| Lopullinen sidoslujuus: | 24 tuntia |
| Alkuperäinen liimaus jälkeen: | 5-60 sekuntia. Tämä voi vaihdella olosuhteiden, kuten materiaalien, lämpötilan ja kosteuden mukaan. |
| Vähimmäislämmönkestävyys | -40 °C |
| Suurin lämpötilan kestävyys: | 80 °C |
| Kosteudenkestävyys: | Hyvä |
| Liuotinvapaa: | Kyllä |
| Viskositeetti: | Alhainen viskositeetti |
| Vedenkestävyys: | Erittäin hyvä |

### FYSIOLOGISET OMINAISUUDET

Syanoakrylaattiliimoja pidetään suurelta osin fysiologisesti turvallisina.

### VARASTOINTIOLOSUHTEET

Säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasettomassa paikassa. Säilytys alle +5 °C:n lämpötilassa (jääkaapissa) takaa maksimaalisen säilyvyyden.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.