



GRIZZLY MONTAGE POWER

SUPERSTARKT OCH SNABBT KONSTRUKTIONSLIM MED HÖG INITIAL VIDHÄFTNING OCH HÖG SLUTSTYRKA FÖR INTERIÖRBRUK.



PRODUKTBeskrivning

Universellt, superstarkt och snabbt konstruktionslim för interiörbruk, med hög initial vidhäftning (500 kg/m² på 10 sekunder) och hög slutstyrka (60 kg/cm² på 24 timmar). För limning av alla typer av föremål på porösa ytor.

ANVÄNDNINGsområde

Lämplig för alla typer av material: t.ex. trä, Trespa®, järn, aluminium, zink, (rostfritt) stål och andra metaller, sten, keramik, betong, tegel, gips, glas, PVC, ABS, PC, PMMA och andra syntetiska material (testa i förväg), kork och polystyrenskum på porösa ytor som trä, sten, betong, gips och spånskivor. På alla typer av föremål: t.ex. socklar, lister, fönsterbrädor, rivplattor, trösklar, fasadbrädor, plåtmaterial, isoleringsmaterial, trappsteg, plåtmaterial, golvplattor, gipsskivor, keramiska plattor och polystyrenornament och -bårder.

Inte lämplig för PE, PP, PTFE, bitumen, permanent fuktiga platser och för att fästa ett icke-poröst material på ett icke-poröst underlag. Vid limning av plast ska du alltid först utföra ett vidhäftningstest. Vidhäftningen till plast kan variera beroende på typen av syntet och plastens kvalitet.

EGENSKAPER

- Hög initial vidhäftning (500 kg/cm² på 10 sekunder) - Hög sluthållfasthet (60 kg/m² på 24 timmar) - För alla material - Lämplig för porösa och ojämna ytor - För inomhusbruk - Lätt att applicera - Fyllning - Lösningssmedelsfri - Permanent elastisk - Korrigierbar - Fuktbeständig - Temperaturbeständig

BEREDNING

Arbetsförhållanden: Används endast vid temperaturer mellan +5 °C och +40 °C.

Ytkrav: Båda delarna måste vara torra, rena och fria från damm och fett. En av de två delarna måste vara porös (absorberande).

Verktyg: Använd vid behov en gummiklubba för att knacka lätt. Använd en limspredare (2 mm) för ytlimning.

ANVÄNDNING

Bruksanvisning:

Innan du använder patronen öppnar du den i toppen genom att skära av plastnippeln ovanför tråden med en vass kniv. Sätt fast munstycket på patronen och skär i en vinkel till önskad diameter.

Skär av skruvtråden, sätt ihop munstycket och skär till en diameter på minst 0,5 cm.

Applicera på en sida på en robust, ren, damm- och fettfri yta. Applicera i prickar eller ränder (10-40 cm). Tryck eller knacka hårt och låt hårdna. Stöd tunga material i 10 sekunder. Avlägsna överflödigt lim omedelbart med vatten. Slutlig hållfasthet efter 24 timmar beroende på yta och förhållanden.

Fläckar/rester: Använd vatten för att rengöra verktyg och avlägsna våta limrester. Torra limrester kan endast avlägsnas mekaniskt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kemisk bas:	Akryldispersion
Kemikalieresistens:	Bra
Färg:	Kräm
Densitet approx.:	1.28 g/cm ³
Torknings-/hanteringstid approx.*:	10 sek. för första vidhäftning
Elasticitet:	Bra
Arkiveringskapacitet:	Bra
Slutlig bindningsstyrka efter:	24 timmar
Minsta temperaturbeständighet:	-20 °C
Maximal temperaturbeständighet:	80 °C
Fuktresistens:	Bra
Målning:	Mycket bra
Solitt ämne approx.:	65 %
UV-resistens:	Mycket bra
Viskositet:	Pasty
Vattenbeständighet:	Begränsad

* Härdningstiden kan variera beroende på bl.a. yta, använd produktmängd, luftfuktighet och omgivningstemperatur.

Våra råd bygger på omfattande forskning och praktisk erfarenhet. Med tanke på den stora variationen av material och de förhållanden under vilka våra produkter används tar vi dock inget ansvar för de resultat som uppnås och/eller eventuella skador som orsakas av användningen av produkten. Vår serviceavdelning står dock alltid till ditt förfogande för att ge dig råd om du behöver det.



GRIZZLY MONTAGE POWER

SUPERSTARKT OCH SNABBT KONSTRUKTIONSLIM MED HÖG INITIAL VIDHÄFTNING OCH HÖG SLUTSTYRKA FÖR INTERIÖRBRUK.

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

Stäng behållaren ordentligt och förvara den på ett torrt, svalt och frostfritt ställe.

Våra råd bygger på omfattande forskning och praktisk erfarenhet. Med tanke på den stora variationen av material och de förhållanden under vilka våra produkter används tar vi dock inget ansvar för de resultat som uppnås och/eller eventuella skador som orsakas av användningen av produkten. Vår serviceavdelning står dock alltid till ditt förfogande för att ge dig råd om du behöver det.